

Produktdatenblatt

Druckdatum: 05.08.2010

überarbeitet am: 22.07.2010

ORTNER Glattspachtelputz

Körnung: 0-0,1 mm

Produkteigenschaften

Der ORTNER Glattspachtelputz 0-0,1 mm ist ein ultrafeiner, hydraulisch abbindender, naturweißer Verputzmörtel, speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbaus.

Anwendung

- schichtweises Verputzen im Dünnenschichtverfahren bis max. 2 mm Stärke

Technische Daten

Größtkorn	0,1 mm
Wasserbedarf	ca. 0,4 l/kg
Anwendungstemperatur	max. 150 °C
Verbrauch pro mm Auftrag	ca. 1,2 kg/m ²

Verarbeitung

Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mit Spachtel oder Kelle in sauberem Leitungswasser cremig-konsistent anrühren und unmittelbar aufbringen, bei großflächigem Auftrag Masse niedertourig mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, sumpfen lassen und anschließend binnen 30 Minuten verarbeiten. Warmes Anmachwasser beschleunigt die Abbindung ebenso wie starke Wärmeeinwirkung. Bereits angehärteten Mörtel nicht nochmals aufrühren sondern als Bauschutt entsorgen!

Wichtige Hinweise

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: so wenig Wasser als möglich
- einbringen
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten
- Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor dem Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen



Produktdatenblatt

Druckdatum: 05.08.2010

überarbeitet am: 22.07.2010

-
- produktspezifische Angaben hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Arbeitsschutz, Reinigung und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen

Lagerung

ORTNER Glattspachtelputz muss original verschlossen kühl und trocken gelagert werden. Bei einwandfreier Lagerung über 0 °C kann eine Lagerzeit von 24 Monaten gewährleistet werden.

Gewährleistung

Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Die Richtlinien hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf Versuchen in unserem Werklabor. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie immer auch gearteten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben.

Farbabweichungen und Rezepturverbesserungen vorbehalten. Abgabe nur an Ofenbau-Fachbetriebe.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Mit der Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

Ortner GmbH

Hürmer Straße 36, A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 / 2707

F +43 (0) 2754 / 2708

office@ortner-cc.at, www.ortner-cc.at